



CARATTERISTICHE TECNICHE



APPLICAZIONI



CAMPI DI APPLICAZIONI

Resina monocomponente a bassa viscosità, che grazie alla sua speciale formulazione penetra per assorbimento capillare profondamente sui pavimenti e sulle superfici in cemento, garantendo protezione dall'umidità e aumentandone la resistenza meccaniche e la protezione da agenti chimici.

Esempi di applicazione

- Protezione superficiale di superfici in cemento;
- Protettivo superficiale di superfici in cemento stampato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metastick è una finitura monocomponente formulata con speciali polimeri metacrilici per il consolidamento e protezione delle superfici cementizie, proteggendole da olii, acidi ed altri agenti chimici, ravvivandone il tono del colore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Tutti i supporti, sia nuovi che esistenti, devono essere solidi, puliti, asciutti, esenti da oli o grassi, muffe, vecchie tinte e tutto quello che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto ed esente da risalita di umidità. Si consiglia di trattare preliminarmente tutte le superfici mediante abrasione manuale o meccanica su supporti cementizi.

Preparazione del prodotto

Metastick è un prodotto monocomponente, pronto all'uso.

Può essere usato direttamente sul supporto dopo una mescolata del secchio.

Non aggiungere altre sostanze al composto.

Applicazione del prodotto

Metastick può essere applicato a rullo a pelo lungo, pennello o spruzzo.

Stendere il prodotto sul supporto da trattare, assicurandone l'assorbimento e stirarlo su tutta la superficie senza lasciare zone con eccessivo prodotto.

COLORI

Trasparente lucido.

CONSUMO

Circa 0,05 – 0,07 Kg/mq in singola mano.

Con la confezione da 4,5 Kg si riesce a coprire una superficie di circa $65 \div 90$ mq, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Con la confezione da 9 Kg si riesce a coprire una superficie di circa $130 \div 180$ mq, in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

Distribuito in taniche da 4,5 e 9 Kg.



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO	
Colore:	Trasparente
Aspetto:	Liquido
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	ca. 0,90
DATI APPLICATIVI (a +25°C - 50 % U.R.)	
Temperatura di esercizio:	da + 5°C a +35°C
Asciutto al tatto:	12 ore a +25°C e 50% U.R.
Consumo (Kg/m ²):	0,05 ÷ 0,07 Kg/m ²
	n.1 mani
Carrabile:	24 ore a +25°C e 50% U.R.

NORME DA OSSERVARE DURANTE E DOPO LA POSA

- Non utilizzare a temperature inferiori di + 5°C o superiori di + 35° C;
- Non applicare su supporti bagnati o umidi, in presenza di acqua (pioggia o rugiada);
- Se il supporto è stato precedentemente bagnato, assicurarsi che sia completamente asciutto o con limitata presenza di umidità;
- Non applicabile su supporti non solidi o polverulenti;
- Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conservato in ambiente asciutto, negli imballi originali e senza manomissione dei sigilli, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica, pur essendo il risultato della nostra comprovata esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da conoscenze pratiche di applicazione. Per tali motivi, prima di usare il prodotto, chi intende adoperarlo sarà tenuto a stabilire se esso sia o meno idoneo per l'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Il nostro personale tecnico è disponibile a fornire indicazioni in merito al corretto utilizzo.

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo carrabile realizzato mediante l'applicazione di resina metacrilica (tipo **METASTICK** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**) su supporti cementizi.

Il supporto dovrà presentarsi esenti da oli o grassi, muffe, vecchie tinte e tutto quello che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Il prodotto dovrà essere applicato mediante rullo, pennello o spruzzo per complessivi consumi: 0,04 -0,06 kg/m² in singola mano.

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riportati nei documenti progettuali, ma il documento così risultante non può in nessun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto **DIVISIONE RESINE S.R.L.** È disponibile sul nostro sito www.divisioneresine.com la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica. Qualsiasi modifica del testo o delle informazioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti, esclude da ogni responsabilità **DIVISIONE RESINE S.R.L.**

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.