



CARATTERISTICHE TECNICHE



APPLICAZIONI




CAMPI DI APPLICAZIONI

Muffa Bloc Primer è un primer monocomponente antimuffa in dispersione acquosa a base di resine sintetiche acriliche per il trattamento superficiale di superfici verticali e/o orizzontali.

Consolidante su supporti friabili o polverulenti. Promotore di adesione e stabilizzatore di assorbimento delle superfici cementizie.

È indicato per il ciclo professionale antimuffa, grazie alle sostanze attive presenti, per la protezione dall'azione aggressiva di muffe, funghi, alghe.



UNI EN 15457

Esempi di applicazione

- Primer per superfici cementizie, fibrocemento, intonaci;
- Primer fissante e antipolvere prima di tinteggiare;
- Applicazione su intonaci polverulenti o prima di applicare rasanti cementizi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Muffa Bloc Primer è un primer a base di resine sintetiche acriliche in dispersione acquosa con potere antimuffa a forte potere di penetrazione su supporti cementizi o porosi.

Ad essiccazione del prodotto, la superficie trattata, assumerà migliori caratteristiche di adesione per rasature, pitture, adesivi, colle, colle per piastrelle e intonaci.

Trova ampio spazio come primer fissativo di tinteggiatura con pittura antimuffa e anticondensa **Muffa Bloc**.

Muffa Bloc Primer è conforme alla norma **UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi)**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Tutti supporti, sia nuovi che esistenti, devono essere solidi, puliti, asciutti, esenti da oli o grassi, muffe, vecchie tinte e tutto quello che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto ed esente da risalita di umidità.

Si consiglia di trattare tutte le superfici mediante depolverazione dell'intera superficie eliminando qualsiasi incoerenza.

Le zone afflitte da macchie di muffa devono essere preventivamente trattate con **Muffa Bloc Kill**.

Preparazione del prodotto

Muffa Bloc Primer è un prodotto monocomponente pronto all'uso.

In caso di esigenze particolari, può essere diluito con semplice acqua in ragione del 20% - 30% massimo.

Non aggiungere altre sostanze ad esclusione dell'acqua.

Applicazione del prodotto

Muffa Bloc Primer è un prodotto pronto all'uso.

Trasversare il contenuto in un contenitore ed applicarlo uniformemente sulla superficie da trattare con un rullo a pelo lungo, pennellina o con una pompa a spruzzo.

Nel caso di un secondo trattamento, ripetere il ciclo di applicazione a supporto completamente asciutto.

COLORI

Muffa Bloc Primer è incolore leggermente lattiginoso.



CONSUMO

Applicazione manuale:

circa 0,20 – 0,25 Kg/mq in unica mano.

Con una confezione da 10 Kg si riesce a coprire una superficie di circa 40 ÷ 50 mq in singola mano di applicazione.

CONFEZIONI

Distribuito in fusti 5 Kg e 10 Kg.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conservato in ambiente asciutto, negli imballi originali e senza manomissione dei sigilli, ha un tempo di conservazione di 12 mesi. Teme il gelo.

DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO		
Colore:	Trasparente lattiginoso	
Aspetto:	Liquido	
Massa volumica (EN ISO 2811-1) (Kg/l):	ca. 1,02 ± 0,05	
Residuo secco (EN ISO 3251) (%):	ca. 16	
Viscosità Brookfield (mPa·s):	ca. 33.500	
DATI APPLICATIVI		
Rapporto di diluizione:	pronto all'uso – MAX 20-30% di acqua	
Sovraverniciabilità:	7 ore a +25°C e 50% U.R.	
Temperatura di esercizio:	da +5°C a +40°C	
Consumo (Kg/m²):	0,20 ÷ 0,25 Kg/m²	
	n.1 mano	
PRESTAZIONI FINALI		
Potere antimuffa (UNI EN 15457)	0 = Nessuno sviluppo	Conforme
Composti Organici Volatili (VOC) Direttiva 2004/42/CE e D.lgs. 161 marzo 2006	Conforme VOC < 30 gr/lt	

NORME DA OSSERVARE DURANTE E DOPO LA POSA

- Non utilizzare a temperature inferiori di + 5°C o superiori di + 40° C;
- Non applicare su supporti bagnati, in presenza di acqua (pioggia o rugiada);
- Se il supporto è stato precedentemente bagnato, assicurarsi che sia completamente asciutto;
- Non applicabile su supporti soggetti a risalita di umidità;
- Non applicabile su supporti non solidi o polverulenti;
- Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica, pur essendo il risultato della nostra comprovata esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da conoscenze pratiche di applicazione. Per tali motivi, prima di usare il prodotto, chi intende adoperarlo sarà tenuto a stabilire se esso sia o meno idoneo per l'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Il nostro personale tecnico è disponibile a fornire indicazioni in merito al corretto utilizzo.

Qualsiasi tipo di riproduzione di testo, foto o illustrazioni della presente Scheda Tecnica è vietata e verrà perseguita ai sensi di legge



VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer acrilico in dispersione acquosa antimuffa, promotore di adesione (tipo **Muffa Bloc Primer** della **DIVISIONE RESINE S.R.L.**).

Il supporto dovrà presentarsi esenti da oli o grassi, muffe, vecchie tinte e tutto quello che possa pregiudicare l'adesione del prodotto. Il prodotto dovrà essere applicato mediante rullo, pennello o airless con consumo di circa 0,20 kg/m² in singola mano.

Il prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla UNI EN 15457, avente le caratteristiche riportate in **Tabella A**.

TABELLA A	
Potere antimuffa (UNI EN 15457)	0 = Nessuno sviluppo

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riportati nei documenti progettuali, ma il documento così risultante non può in nessun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto DIVISIONE RESINE S.R.L. È disponibile sul nostro sito www.divisioneresine.com la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica. Qualsiasi modifica del testo o delle informazioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti, esclude da ogni responsabilità DIVISIONE RESINE S.R.L.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Qualsiasi tipo di riproduzione di testo, foto o illustrazioni della presente Scheda Tecnica è vietata e verrà perseguita ai sensi di legge